

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

{Product} è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa a matrice dura di alta qualità adatta per applicazioni professionali e non su imbarcazioni marine e di acqua dolce. La finitura dura raschiabile fornisce fino a un anno di protezione. Ultra 300 è adatta per essere lucidata al fine di fornire una finitura più levigata e massimizzare la scorrevolezza in acqua. Può essere raschiata e pulita, se necessario. Ideale per imbarcazioni veloci a motore.

INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YBB723-Nero, YBB724-Marina, YBB725-Blu, YBB726-Verde, YBB727-Dark Grey, YBB728-Dover White, YBB729-Rosso
Finitura	Opaca
Peso Specifico	1.9 media
Volumi Solidi	58% media
Vita da scaffale media	2 anno
VOC	364g/l media
VOC (EU)	197g/kg media Direttiva Europea sull'Emissione di Solventi (Consiglio Direttivo 1999/13/EC)
Pezatura	750 ml, 2,5 lt, 5 lt

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	Essiccazione			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Fuori polvere	1 ore	45 minuti	30 minuti	20 minuti
Immersione	24 ore	12 ore	8 ore	6 ore

Nota: Gli intervalli massimi di immersione sono i seguenti: 5-35°C - 6 mesi

	Ricopertura							
	Temperatura del supporto							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Ricoperto con	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Ultra 300	16 ore	indef.	10 ore	indef.	6 ore	indef.	4 ore	indef.

APPLICAZIONE E IMPIEGO

Preparazione	<p>SUPERFICIE PRECEDENTEMENTE PITTURATA CON ANTIVEGETATIVA</p> <p>In Buone Condizioni: Gli agenti contaminanti e la vegetazione devono essere completamente rimossi, compreso lo strato di lisciviazione. Lavare ad alta pressione (3000 psi/207 bar) con acqua dolce e/o irruvidire e carteggiare a umido con carta di grana 80-120. Non carteggiare a secco. Se la vecchia antivegetativa è incompatibile o sconosciuta, isolare con un sigillante idoneo International.</p> <p>In Cattive Condizioni: Utilizzare Interstrip per rimuovere tutti i cicli precedenti.</p> <p>PRIMERIZZAZIONE: Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici nude sono riportate nelle schede tecniche degli appositi primer.</p> <p>VTR NUDA: Primerizzare con Gelshield 200 per protezione antiosmosi, o Primocon.</p> <p>ACCIAIO/FERRO/PIOMBO/LEGNO: Primerizzare con Interprotect o Primocon.</p>
Suggerimenti	<p>Miscelazione: Prima dell'uso mescolare accuratamente il prodotto fino ad ottenere una consistenza uniforme</p> <p>Diluizione: La diluizione non è raccomandata. Le prestazioni antivegetative possono essere compromesse se non viene applicato il corretto spessore del film asciutto.</p> <p>Solvente di Pulizia: YTA085 Diluente N.3</p> <p>Spruzzo Airless: Pressione: 176-210 bar/2500-3050 psi. Diametro ugello: 2180.</p> <p>Controllo della ventilazione e dell'umidità: Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata durante l'utilizzo.</p> <p>Altro: Le antivegetative devono essere carteggiate solo ad umido. Non rimuovere mai le antivegetative a secco o con la fiamma. Il colore reale apparirà dopo l'immersione.</p>
Punti Importanti	<p>Per prevenire una cattiva prestazione assicurarsi di applicare il quantitativo corretto di pittura (vedi resa pratica). La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura del substrato deve essere almeno 3°C / 5°F sopra il punto di rugiada e non oltre 35°C/95°F.</p>
Compatibilità/Substrati	<p>Adatto all'uso su VTR. legno, acciaio/ferro e piombo.</p> <p>Non adatto per uso sopra Alluminio/Leghe Leggere o Superfici Zincate.</p>

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare www.yachtpaint.com.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Può essere applicato direttamente sopra la maggior parte delle antivegetative, a condizione che siano in buono stato, tranne le antivegetative VC17m/PTFE. Consultare il Servizio Tecnico International per consigli specifici di ricopertura se incerti sulla compatibilità di Ultra 300 con il ciclo preesistente.

Numero di Mani

a pennello/ruolo:

Applicare 2 mani da 60 micron asciutti per una protezione stagionale (spessore film asciutto totale di 120 micron)

a spruzzo:

Applicare 1 mani da 120 micron asciutti per una protezione stagionale (spessore film asciutto totale di 120 micron)

In tutti i cicli, applicare una mano supplementare in aree soggette a maggiore usura come timoni, gruppi poppieri, chiglia, bagnasciuga ecc.

Resa

a pennello/ruolo:

(Teorica) - 10 m²/l

(Pratica) - 9 m²/lt

a spruzzo:

(Teorica) - 5 m²/l

(Pratica) - 3 m²/lt

Spessore Film Asc.

60 micron asciutto a rullo/pennello (per mano)

Raccomandato per mano

120 micron asciutti a spruzzo

Spessore Film Bag.

103 micron bagnati a pennello/ruolo(per mano)

Raccomandato per mano

206 micron bagnati a spruzzo

Metodi di applicazione

Spruzzo Airless (solo per uso professionale), Pennello, Rullo

TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Immagazzinaggio

INFORMAZIONI GENERALI:

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Ultra 300 è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

TRASPORTO:

Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

Sicurezza

GENERALE:

Contiene biocidi.

Le antivegetative devono essere sempre carteggiate ad umido. Non rimuovere mai le antivegetative a secco o con la fiamma. Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico.

SMALTIMENTO:

Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento.

NOTE IMPORTANTI

L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.